

環境対応 厚膜型防錆塗料

防錆コート Gエコ ブラック ホワイト



パワーが凄い！ 3つの特徴

★ 高い防錆効果！

特に錆が発生しやすい「下回り」に対して、錆の発生、進行を抑制し、耐久年数を大幅に向上させます。寒冷地での凍結防止剤や、沿岸部での塩分による錆対策に高い効果を示します。

★ 高いチップング性！

厚膜型で衝撃を吸収しやすい塗膜が得られるため、飛び石からボディを保護します。

★ 防振・防音効果！

走行中に車両の下回りの共鳴音やキシミ音を和らげる効果があり、快適な室内空間を演出します。

< 使用用途 >

車両 下回りの防錆、防振、防音対策、ボディ保護

< 使用方法 >

1. 被塗面の油分・水分・汚れを除去して下さい。
2. シュツガン、チップングガン、エアレスガン等高粘度塗料対応塗装ガンで塗装して下さい。

塗装回数	塗布量	推奨膜厚
1~2回	800~900g/m ²	250~300μm

※ 1液既調合タイプで硬化剤・シンナー希釈が不要です。

3. 必要に応じて防錆コート Gエコを塗装して乾燥、20℃で2時間後に上塗り塗料を塗装して下さい。

【適合上塗り塗料】

シャーシーブラック、2液ウレタンブラサフ、自動車用カラーベース、2液ウレタン上塗り

< 使用上の注意事項について >

- ・ 開缶後は十分に攪拌をし、均一にしてからご使用下さい。
- ・ 塗料の付着したウエスや塗料カス・スプレダストは自然発火する可能性がありますので廃棄するまで水につけておいて下さい。
- ・ 使用時に塗料が空気と反応し、表面が乾燥してブツの原因になることがありますのでご注意下さい。
- ・ 乾燥が不十分な状態で塗り重ねるとチヂミを生じることがあります。
- ・ ご使用前に化学物質等安全データシート (SDS) をご確認ください。

ISAMU イサム塗料株式会社

お求めはお近くの販売店までお問い合わせ下さい。

確かな効果が感じられます！

【JIS K 5600. 7.1 塩水噴霧試験 1000 時間結果】



防錆コートGエコ ブラック 他社高級防錆塗料

Gエコの前に「防錆コート SP」を塗装すると更に効果がUP！

【 製品取扱販売店 】

